



COMPOSIZIONE TUBO

Tubo interno a parete liscia in PTFE naturale o antistatico.
Rinforzo esterno in AISI 304L ad alta resistenza alla trazione.
Rivestimento esterno in gomma CR ignifuga.

OPZIONI

| Marcatura su copertura CR.

DIAMETRO INTERNO		SPESSORE PARFETE	DIAMETRO ESTERNO	RAGGIO MIN CURVATURA	PRESSIONE ESERCIZIO MAX	PRESSIONE SCOPPIO MIN
DN	mm	mm	mm	mm	bar a 23°C	bar a 23°C
10	9.50	0.70	15.50	65	100	400
13	12.7	0.70	18.50	90	80	320



Tutti i nostri tubi sono stati sviluppati innanzitutto per applicazioni statiche | **Le pressioni massime di esercizio** sono calcolate utilizzando un fattore di sicurezza 4 | Per garantire la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti, tutti i tubi interni in PTFE sono testati in pressione.

TEMPERATURE DI SERVIZIO

- 60°C + 260°C (PTFE)

- 40°C + 110°C (CR)

T° ESERCIZIO	PRESSIONE %
Fino a 130 °C	100%
150°C	85%
180°C	65%
200°C	50%
220°C	30%
260°C	10%

APPLICAZIONI

Trasporto di fluidi e gas nelle medie e alte pressioni, settore chimico, petrolchimico, vernici, inchiostri, colle e adesivi, alimentare, olio freni, carburanti, olii idraulici, vapore, gas, detergenti, refrigeranti e tutte le applicazioni in cui vi sia trasporto di fluidi e gas in condizioni critiche di impiego e di ambiente severo. La gomma CR di rivestimento è in accordo con la normativa ISO 7840 A1, totalmente ignifuga.



I valori ed i coefficienti indicati nelle tabelle riportate in queste schede sono puramente indicativi, non sono vincolanti per ITG SRL e non comportano elemento di responsabilità a carico della stessa in caso di difformità rispetto a dette tabelle, ovvero in caso di erronéo impiego da parte del cliente.